

Technisches Datenblatt

PROMAT chemicals – Pistolenschaum XXL - B2 DIN 4102-1

Art.- Nr.: 4000340022

EAN: 4015448 716877

Promat chemicals Pistolenschaum XXL ist ein einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit XXL Schaumausbeute. Bis zu 50% mehr Ausbeute als bei einer herkömmlichen 500ml Dose. Exakte Dosierung durch Verarbeitung mit einer Montagepistole. Haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, Silikon. Promat chemicals Pistolenschaum XXL ist beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin. Lösemittelfrei und sehr emissionsarm. EC1R PLUS lizenziert. Alterungsbeständig, nicht UV-beständig. Nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser. Geeignet zur Montage nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL (Mo01, ift Rosenheim). Promat chemicals Pistolenschaum XXL kann nach Aushärtung überputzt, überstrichen und überklebt werden. Schaumausbeute bis zu 42 Liter bei freier Verschäumung.

Anwendungsgebiete:

- zum Ausschäumen von Hohlräumen
- zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken
- geeignet zum Einsatz im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation

Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|---|
| Basis | Polyurethan |
| Farbe | grau |
| Konsistenz | Standfester Schaum |
| Bruchdehnung (DIN53571) | ca. 10% |
| Wärmeleitfähigkeit (DIN52612) | 0,0362 W/(m*K) |
| Scherfestigkeit (ISO 1922) | 0,14 N/mm ² |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis + 90°C |
| | +120°C (bis max. 1Std.) |
| Aushärtegeschwindigkeit (*) | ca. 30 min. - 30mm Schaumstrang |
| Klebefreiheit der Oberfläche (*) | ca. 8 min. - 30mm Schaumstrang |
| Schneidbar (*) | ca. 40 min. - 30mm Schaumstrang |
| Entspreizbar (*) | ca. 2 Std. - 30mm Schaumstrang |
| Voll belastbar (*) | ca. 12 Std. - 30mm Schaumstrang |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +35°C Haftflächentemperatur |
| | +5°C bis +35°C Umgebungstemperatur |
| | +5°C bis +30°C Dosentemperatur (optimal ca. 20°C) |
| Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1) | B2 (normalentflammbar) |
| Haltbarkeit | 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung |
| *gemessen bei 23°C/50% r.L. | |

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.
- Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen.
- Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung der Räume sorgen.
- Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe sind nicht im Lieferumfang enthalten!
- Die angrenzenden Flächen zum Arbeitsbereich abdecken. Verformbare Bauteile wie z.B. Türzargen ausreichend fest fixieren.
- Die Untergründe müssen sauber, trocken, staubfrei, tragfähig und frei von Trennmittelrückständen etc. sein. Trockene Untergründe leicht befeuchten. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.
- Dose auf das Pistolengewinde aufschrauben und Dose mit Pistole nach unten ca. 20x kräftig schütteln. Nach längeren Unterbrechungen ist das Schütteln zu wiederholen.
- Die Ausschäumung grundsätzlich an der tiefsten Stelle beginnen. Die Verarbeitung sollte immer strangweise erfolgen. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 2/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Größeren Hohlräume / Fugen über 5 cm sind in mehreren Schichten zu füllen. Während der Verarbeitung den Untergrund zwischendurch leicht anfeuchten. .
- Überstehenden, ausgehärteten Schaum mit einem Messer entfernen, nie wegbrennen.

Gebinde:

500ml Dose

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen."

Stand April 2017