

Technisches Datenblatt

PROMAT chemicals – Aluminiumspray

Art.-Nr.: 4000 354075

EAN: 4015448 472971

Promat chemicals –Aluminiumspray besteht aus 99,5 % reinem Pulver-Aluminium mit Kunstharz. Es bildet eine schnelltrocknende, festhaftende, matte Schutzschicht. Ergibt eine matte-silberne Optik. Elektrisch leitend, als Leiter beim Punktschweißen bestens geeignet.

Anwendungsgebiete:

- Dauerhafter Schutz aller Metalloberflächen gegen Rost und Korrosion.
- Empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, Schweißtechnik, etc.
- zur Erzielung einer besseren Optik

Technische Daten:

Zusammensetzung	feingemahlenes, hochreines Aluminiumpigment, Verlaufs- und Hilfsmittel dispergiert in schnellflüchtigen Lösemitteln
Lieferform	gasförmig
Farbe	silbergrau
Geruch	charakteristisch
Temperaturbeständigkeit	+300°C
Sprühverhalten	wirbelnde Versprühung zur Beschichtung von Flächen und Werkstücken
Trocknung	staubtrocken nach 30 Minuten
	klebefrei nach ca. 4 Stunden
	durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.
- Untergrund von Rost, Fett und Schmutz säubern und anschleifen.
- Die nicht zu lackierende Fläche abkleben.
- Dose vor Gebrauch ca. 3 Minuten kräftig schütteln.
- Sprühentfernung ca. 25 cm. Mehrere dünne Schichten im Kreuzgang aufsprühen.
- Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!
- Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Gebinde:

400 ml Dose

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "

Stand März 2016