

## Technisches Datenblatt

### PROMAT Chemicals – Aluminiumspray hochhitzebeständig

**Art.-Nr.:** 4000354076

**EAN:** 4015448 551423

PROMAT Chemicals Aluminiumspray hochhitzebeständig besteht aus Aluminiumflakes mit einer Reinheit von 99,5 % mit Kunstharz. Verbindet einen optimalen Korrosionsschutz mit ansprechender mattsilberner Optik. Optik. Elektrisch leitend, als Leiter beim Punktschweißen bestens geeignet. Sehr ergiebig, abriebfest und hochhitzebeständig bis +500°C. PROMAT Chemicals Aluminiumspray ist silikon-, harz und säurefrei.

#### Anwendungsgebiete:

- Dauerhafter Schutz aller Metalloberflächen gegen Rost und Korrosion.
- Empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, Schweißtechnik, etc.
- Ideal zur Erzielung einer Optik ähnlich der frischen Feuerverzinkung.

#### Technische Daten:

Zusammensetzung	Aluminiumflakes mit einer Reinheit von 99,5% mit Kunstharz, dispergiert in schnellflüchtigen Lösemittel
Treibmittel	Propan/Butan
Lieferform	gasförmig
Farbe	hellsilber, glänzend
Geruch	charakteristisch
Temperatureinsatzbereich	bis +250°C
Sprühverhalten	wirbelnde Versprühung zur Beschichtung von Flächen und Werkstücken
Trocknung	staubtrocken nach ca. 30 Minuten
	klebefrei nach ca. 4 Stunden
	durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden

#### Verarbeitung:

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.
- Untergrund von Rost, Fett und Schmutz säubern und anschleifen.
- Die nicht zu lackierende Fläche abkleben.
- Dose vor Gebrauch ca. 3 Minuten kräftig schütteln.
- Sprühentfernung ca. 25 cm. Mehrere dünne Schichten im Kreuzgang aufsprühen.
- Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!
- Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

#### Gebinde:

400 ml Dose

**"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.**

**Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.**

**Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "  
Stand August 2021**